

[UITSLUITEND
MANUEEL]

TX[®]120 CONFORT + UITVLAKPLEISTER

- ▶ GEBRUIKSKLAAR
- ▶ GROOT AANBRENGCOMFORT
- ▶ HECHT OP GESCHILDERDE ONDERGRONDEN
- ▶ VERLIJMT VOEGENBAND
- ▶ SCHUURT GEMAKKELIJK



TOEPASSING

Egalisatieplamuurpasta voor binnen, uitsluitend manueel te gebruiken.

ONDERGRONDEN

TX[®]120 confort + wordt aangebracht op nieuwe of te renoveren ondergronden, geschilderd of onbehandeld :

- Gips, gipskartonplaten,
- Oude geschilderde oppervlakken,
- Alle soorten plamuren,
- Cement, beton, cellenbeton, betonblokken, baksteen, steen,
- Glasvliesbehang, scan, spack, structuurpleister

AFWERKING

TX[®]120 confort + kan afgewerkt worden met alle soorten plamuren, verven en muurbekledingen.

Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

TX[®]120 confort + : binnenplamuurpasta op basis van geselecteerde minerale vulstoffen en harsen.

- Eigenschappen (NFT 36-005) : Famille III classe 2
- Codificatie (EN 16-566) : G₃S₂V₀W₀A₀C₀R₀
- Laagdikte : tot 5 mm
- Verbruik : 1,7 kg/m²/mm
- Volgende laag : van zodra de plamuur droog is
- Afwerking : gemiddeld 12 tot 24 uren (na volledige droging)
- Kleur : wit
- Wit index : 55
- Shore hardheid : 75
- Hechting plamuur/ondergrond (EN 16-566) : > 0,5 MPa

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : plamuurmes of vlakspaan.
- Reinigen van het gereedschap : met water.
- Bewaring van de plamuur : minstens 12 maanden, volgens factuurdatum, in zijn originele gesloten verpakking, beschermd tegen vorst en zon.

VERPAKKING

- Emmer van 15 kg.

AANBEVELINGEN

en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- TX[®]120 confort + niet aanbrengen op polystyreen, noch op verlijmd bekledingen, noch buiten.
- Niet aanbrengen bij temperaturen < 8 °C en > 35 °C en een vochtigheidsgraad > 70%.
- Niet aanbrengen op te warme ondergronden.
- Niet aanbrengen op vochtige ondergronden.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden moeten voorbereid worden volgens de geldende normen.
- De ondergronden moeten hard, hechtend, proper, gezond en droog zijn.

DOCUMENTEN


over de normering

- EN 16-566 : schilderplamuur voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schilderproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.
- DTU 42.1 (NFP 84-404) : herstellen van gevels in gebruik, door waterdichte coatings op basis van polymeren.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

- Geen gevaren etikettering.
- Veiligheidsfiches beschikbaar op quickfds.fr of toupret.be

De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot het aanbrengen en het uiteindelijk gebruik van TX[®]120 confort + werden geleverd in eer en geweten en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring van het bedrijf TOUPRET. Het product moet aangebracht worden volgens de regels van de kunst en onze aanbevelingen. De verstrekte informatie werden aangereikt volgens toepassingen uitgevoerd bij 20°C, een vochtigheidsgraad van 50% en op ondergronden met normale zuigkracht. De opgegeven tijden zijn ter titel van inlichting en kunnen variëren naargelang de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.



Informatie met betrekking tot de aanwezige organische vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico betekenen bij inhalatie, voorgesteld op een schaal van A+ (zeer kleine emissie) tot C (grote emissie)