

DALAPRO[®]

DM60

Vezelversterkte en veelzijdige poederplamuur.



Wit en glad eindresultaat.

Zeer weinig krimp.

Ideaal voor het vullen van gipsplaten.

Laagdikte 1 -50 mm.

Lichte, zeer soepel te verwerken plamuur.

Geschikt voor zowel glad plamuurwerk, voegvulling, reparaties,..

Vezelversterkt.

Goed schuurbaar.

DALAPRO® DM60

Vezelversterkte en veelzijdige poederplamuur.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Dalapro DM60 is een witte, veelzijdige en vezelversterkte poederplamuur. Door de vele mogelijke toepassingen, een optimaal vullend vermogen en een fijn wit eindresultaat is DM60 een ideale schildersplamuur. DM60 is onder andere geschikt voor het vullen van gipsplaatvoegen, voor reparaties, voor het uitvlakken, voor het glad afwerken van diverse ondergronden, enz.. De plamuur is zeer geschikt voor het vullen en afwerken van gipsplaten, en dus ook voor het inbedden van papieren voegband volgens de vereisten vastgelegd in EN 13963.

MATERIAALVERBRUIK

Volvlakkig uitplamuren = ca. 900 gr/
m²/mm
Voegvulling = ca 55 m²/ zak van 12.5 kilo.

VERWERKINGSRICHTLIJNEN/MENG- VERHOUDING

Respecteer volgende richtlijnen voor het bekomen van de optimale verwerkingseigenschappen:
Andere mengmethodes zijn af te raden.
1/ strooi 2 volumedelen poeder in 1 volumedeel zuiver water.
2/ laat 3 tot 5 minuten trekken/rijpen alvorens te mixen.
3/ meng in 1 bewerking tot een klontvrije massa.
4/ u kunt nu gedurende ca. 45 minuten werken met een aangenaam te verwerken plamuur.
Indien u DM60 enkel gebruikt om in

dikke lagen te vullen, dan kunt u desgewenst iets minder water toevoegen.

De plamuur kan dan gemakkelijk nog dikker worden aangebracht en zal nog iets sneller drogen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

DM60 wordt toegepast op wanden en plafonds binnenshuis als schildersplamuur, voegplamuur of egalisatie- en uitvlakmiddel. Geschikte ondergronden zijn de meest courante ondergronden binnenshuis zoals o.a. gips, gipsblokken, gipsplaten, beton, cellenbeton, kalkzandsteen, bestaande en stabiele geverfde ondergronden (mat), cementeringen, decoratieve structuren, enz..

VOOR/NABEHANDELING

De ondergrond dient droog, stabiel, en vrij van stof en vuil te zijn. Poederende of zanderige ondergronden vooraf fixeren. Gesloten, niet-zuigende ondergronden primeren. Temperatuur van ondergrond, omgeving en plamuur tijdens applicatie en droging: minstens 5°C en maximum 30°C. De plamuur is na droging egaal wit en kan dan worden geschuurd (korrelgrootte van 180-220 of fijner) en verder worden afgewerkt. Wij raden aan een stofmasker en een veiligheidsbril te dragen tijdens het schuren. Verwijder het stof voor de volgende behandeling. Breng een primer aan op de geplamuurde onderlagen alvorens te behangen.



DROOGTIJD

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de laagdikte, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de ventilatie.

Zorg dus voor een goede ventilatie en neem maatregelen bij hoge luchtvochtigheid.

OPSLAG

Droog en vorstvrij bewaren. Ongeopende verpakkingen kunnen 12 maanden na productiedatum bewaard worden. Geopende verpakkingen goed afsluiten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm: poeder

Kleur: wit

Vulvermogen: 1-50 mm

Reactie op vuur: A1, onbrandbaar

Reinigen: met water

Verwerkingstijd: 45 à 60 minuten

Verpakking: papieren zak 12.5 kg met handgreep

Pallet: 80 zak van 12.5 kg (= 1.000 kg)

Toepassingsbereik: binnen

NORMEN

Het product voldoet aan de normen EN 13963 en EN 13279-1. Bij de vervaardiging van het product werden de ISO 9001- en ISO 14001-normen nageleefd.



Dalapro product informatiebladen zijn alleen bedoeld als richtlijn. De vermelde informatie biedt geen garantie dat het product bepaalde eigenschappen heeft of dat het geschikt is voor een bepaald toepassingsgebied. Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht op wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij raden u aan contact te nemen met de technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren via dalapro@victoir.com. Laatst gewijzigd op 15/10/2019.

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com