

DALAPRO[®]

HAND FILLER 3 IN 1

Kant-en-klare, witte voeg-en afwerkplamuur.



Kant-en-klare, witte all-round plamuur.

Soepel verwerkbaar.

Hoge vulkracht.

Goed schuurbaar.

Zowel geschikt om te voegen, uit te vlakken en te finishen.

Uitstekende verhouding kwaliteit-prijs.



DALAPRO® HAND FILLER 3 IN 1

Kant-en-klare, witte voeg- en afwerkplamuur.

PRODUCTINFORMATIE

Dalapro Handfiller 3 in 1 is een witte, goed vullende kant-en-klare handplamuur voor vele toepassingen binnenshuis. Handfiller 3 in 1 kan ook worden gerold of verspoten. Handfiller 3 in 1 is gezien zijn vulkracht en minimale krimp zeer geschikt voor het vullen en finishen van gipsplaatvoegen. Handfiller 3 in 1 wordt ook gebruikt voor het uitvlakken en afwerken van ondergronden zoals kalkzandsteen, gips en gipsblokken, cementeringen, structuur- en sierpleisters, glasvezelweefsels, beton, cellenbeton, goed vastzittende en zuigende wand- en plafondverven (mat en satijn), enz. De plamuur is geschikt voor het inbedden van papieren voegband volgens EN 13963.

INSTRUCTIES

De plamuur is zowel toepasbaar als hand-, rol- en spuitplamuur. Door vooraf goed op te mixen wordt de plamuur soepeler. U kunt de consistentie van de plamuur verder aanpassen aan uw persoonlijke smaak door te verdunnen met 1 à 3% water. Als handplamuur: Vooraf goed opmengen en verdunnen met 1 à 3% water om een soepele plamuur met hoog glijvermogen te bekomen. Als rolplamuur: Vooraf goed opmengen en verdunnen met 1 à 3% water. De plamuur is dan zeer geschikt als rolplamuur. Als spuitplamuur: Vooraf goed opmengen als u de plamuur airless verspuit.

Toevoegen van extra water (1 à 3% afhankelijk van de kracht van je airless spuitplamuurmachine) verbetert de verspuitbaarheid.

De ondergrond moet draagkrachtig, droog, zuiver, stabiel en voldoende zuigend zijn. Poederende of zanderige ondergronden vooraf fixeren. Temperatuur van de ondergrond, omgeving en plamuur tijdens applicatie en droging dient minstens 5°C (bij voorkeur 10°C bij het opvoegen van platen) en max 30°C te zijn. De relatieve vochtigheid bedraagt max 80% en is bij voorkeur zelfs lager dan 65%. Pas na volledige uitharding met de volgende bewerking beginnen.

Gebruik schuurpapier korrel +/- P240 om de plamuur na droging te schuren. Wij raden aan een stofmasker en veiligheidsbril te dragen tijdens het schuren. Verwijder het stof voor de volgende behandeling. Primer de plamuurlaag alvorens te schilderen of te behangen.

VERBRUIK

1 liter/m² bij 1 mm laagdikte.
Als voegvulling op gipsplaat: ca 0.2 l/m.

DROOGTIJD

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de laagdikte, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de ventilatie. De plamuur is luchtdrogend; zorg dus voor een goede ventilatie en neem maatregelen bij hoge luchtvochtigheid.

OPSLAG

Beschermen tegen vorst en direct zonlicht. Plamuur is beperkt houdbaar en daarom staat er op de verpakking een productiedatum vermeld. Ongeopende verpakkingen zijn 12 maanden houdbaar.

AFVAL EN RECYCLAGE

Verwijder zo veel mogelijk plamuur voordat u het gereedschap schoonmaakt met water. Plamuurresten niet in de afvoer gieten, maar bij de plaatselijke milieudienst inleveren. De verpakking volledig leeg maken alvorens te recyclen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bindmiddel: Latex copolymeer

Oplosmiddel: Water

Vulmiddel: Witte dolomiet en lichtgewicht vulstoffen

Korrelgrootte: Max: 0,2 mm

Soortelijk gewicht: ca 1.3 kg/l

pH: Ca: 9

Kleur: wit

Vulvermogen: 0 tot 6 mm

Brandbaarheid: Niet brandverspreidend, niet ontvlambaar.

Reinigen: Met water

Verpakking: Plastic emmer van 15L

Toepassingsbereik: Binnen

NORMEN

Het product voldoet aan de CE-markeringsvereisten in overeenkomst met EN 13963 en bij de vervaardiging worden de normen ISO 9001 en ISO 14001 nageleefd



Dalapro product informatiebladen zijn alleen bedoeld als richtlijn. De vermelde informatie biedt geen garantie dat het product bepaalde eigenschappen heeft of dat het geschikt is voor een bepaald toepassingsgebied. Deze waarden gelden onder normale omstandigheden. Wij behouden ons het recht op wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij raden u aan contact te nemen met de technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Laatst gewijzigd op 27/03/2023